

銅合金用TIG溶接棒

銘柄	該当規格 JIS AWS	端面 色別	使用特性 および 用途	溶接棒の化学成分一例 (%)										溶着金属の機械的性質一例			製造寸法 (mm)
				Cu	Sn	Mn	Fe	Si	Ni	P	Al	その他 合計	引張強さ (MPa)	伸び (%)	硬さ		
KCUA-3R アルミニウム青銅	YCuAlNiC ERCuNiAl	銀	アルミニウム青銅鋳物 (AIBC3) に相当するTIG用溶接棒で、溶着金属は硬度が高く、耐食耐摩耗性に優れています。 アルミニウム青銅鋳物AIBC3などの補修溶接。 金型、軸受、ピストンなど耐食耐摩耗肉盛溶接。	残		0.60 }	3.00 }		4.00 }		8.50 }		≤0.05	682	15	HRB 85~90 HV 170~190	2.4 3.2 4.0
KCUA-4R KCUA-4F アルミニウム青銅	YCuAlNiA -	青	アームスブロンズのTIG用溶接棒で、強度と靱性、耐食性、耐摩耗性が良好で、また異種金属への溶着性が優れています。 KCUA-4R、KCUA-5Rは α 単相組織をもつ8%アルミニウムブロンズで、溶接性が大変良好です。 KCUA-4Rは鉄の含有量を低く抑えてあり、軟鋼への肉盛溶接の1層目に使用しても性能は低下しません。 KCUA-6Rは $(\alpha+\beta)$ 二相組織の10%アルミニウムブロンズで、さらに優れた耐食耐摩耗性を示します。 裸棒は交流で溶接しますが、KCUA-4F、KCUA-5Fは直流で溶接できるようにフラックスを極く少量被覆しています。	残		0.50 }	0.50 }		0.50 }		7.00 }		≤0.05	460	45	HRB 60~70 HV 110~130	1.6 2.4 3.2 4.0 5.0
KCUA-5R KCUA-5F アルミニウム青銅	YCuAlNiB -	白	アルミニウム青銅、銅、黄銅など銅合金の溶接。銅合金と軟鋼など異種金属間の溶接。 油圧ピストン、軸受、船用プロペラなどの肉盛溶接。	残		0.50 }	2.00 }		0.50 }		7.00 }		≤0.05	519	39	HRB 65~75 HV 120~140	1.6 2.4 3.2 4.0 5.0
KCUA-6R アルミニウム青銅	YCuAlNiA -	黒	アルミニウム青銅、銅、黄銅など銅合金の溶接。銅合金と軟鋼など異種金属間の溶接。 油圧ピストン、軸受、船用プロペラなどの肉盛溶接。	残		≤2.00	≤2.00		0.50 }		9.00 }		≤0.05	633	29	HRB 85~90 HV 170~190	1.6 2.4 3.2 4.0 5.0
KCUA-9R アルミニウム青銅	YCuAl ERCuAl-A2	赤	AWS ERCuAl-A2に該当する10%アルミニウムブロンズのTIG用溶接棒で、 $(\alpha+\beta)$ の二相組織を示す溶着金属が得られ、耐食耐摩耗性に優れています。 アルミニウム青銅、マンガン青銅、黄銅などの溶接および肉盛溶接。	残			≤1.50				9.00 }		≤0.05	580	35	HRB 75~85 HV 140~170	1.6 2.4 3.2 4.0 5.0